

DECOBASE II 920-06

DESCRIPTION

Le **Decobase II 920-06** est un enduit acrylique latex chargé de caoutchouc pulvérisé.

Cet enduit donne une plus grande durabilité aux couches de **DECOTURF II 920-06** et améliore la souplesse de la surface.

USAGE

Le **Decoturf II 920-26** colmate les petites irrégularités de surface et donne un revêtement uniforme et dense d'une grande résistance à l'usure.

PREPARATION DU SUPPORT

La surface à traiter doit être sèche, propre.

Balayer et souffler.

APPLICATION

Mélanger soigneusement le produit en kit prêt à l'emploi.

Appliquer uniformément à la raclette caoutchouc 70cm shore en évitant les surcharges localisées.

PRECAUTION D'EMPLOI

Ne pas exposer le produit au gel, limiter son exposition au soleil.

Tenir les fûts hermétiquement fermés après l'emploi.

Ne pas appliquer par :

- Température inférieure à 10°C
- Température supérieure à 55°C
- Pluie imminente ou risque de pluie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : Gris foncé

Extrait sec : 60%

Solvant : eau

Liant : Dispersion acrylique

Charges : Particule de caoutchouc

Densité : 1.20

Temps de séchage (HR 50%)

- Au toucher : 30 minutes
- Ferme : 24 heures

CONSOMMATION

La consommation moyenne d'une couche pour 1 court de 648 m² est de 0.690 kg/m².

Le pouvoir couvrant varie selon la texture du support.

NETTOYAGE

Rincer à l'eau propre, les outils et le matériel immédiatement après l'emploi.

La matière séchée sera enlevée au xylène ou toluène.

ENTREPOSAGE : 12 mois

NOCIF, NE PAS AVALER